

RAKOLL

T 1000

Apsauginė pasta

<p>Savybės</p> <p>RAKOLL – T 1000 ,tai bekvapė , nedegi ,žmogaus organizmui nenuodinga tiršta dispersija, kurios sudėtyje nėra silikonų ir tepalų.</p> <p>Naudojimo instrukcija</p> <p>RAKOLL T1000 pasta plonu sluoksniu sutepti klijavimo preso plokštumas. Net ir labai plonas dispersijos sluoksnis gerai apsaugo įrengimo konstrukcijas ir neleidžia klijuojamoms detalėms sukibti su presu.</p> <p>Apsauginė pasta Rakoll T1000 užtepama pistoletu arba paprasčiausiai medvilniniu skudurėliu.</p> <p>Paprastai apsauginė pasta T1000 detales nuo susiklijavimo su įrengimu apsaugo keletą presavimo ciklų.</p>	<p>Dispersiją T1000 būtina išdžiovinti. Suteptas klijavimo preso plokštes reikalinga pakaitinti iki 50-60°C .Jeigu tokios galimybės nėra,tai įrenginio detales, kontaktuojančias presavimo proceso metu su kljais, sutepti apsaugine pasta Rakoll T1000 iš anksto ir leisti joms pilnai išdžiūti. Jeigu apsauginė pasta nepilnai išdžiūvusi, presavimo metu dispersija T1000 kaip pav.laminuojant plokštumas drožtine fanera, gali išsiskverbti į fanerą ir neigiamai atsiliepti faneravimo kokybei.</p> <p>Sandėliavimas</p> <p>Apsauginė pasta Rakoll T1000 turi būti sandėliuojama originalioje taroje ir tik prie plusinės temperatūros.Sandėliavimo laikas –24 mėn.</p>
---	---

Gamintojas: H.B. Fuller Deutschland GmbH
Henriettenstr.32
D-31582 Nienburg
Tel.: (49)(5021)88-0
Fax.: (49)(5021)88 2 24

Tiekėjas: UAB "FARBERIS"
Raudondvario pl. 242c
LT-47158 Kaunas
Tel./fax.: (370) (37) 361749
El.paštas: info@dazyk.lt